



Touwslagerstraat 13 – 2984 AW Ridderkerk
Postbus 424 -2980 AK Ridderkerk
Tel: +31-180-410888
Fax: +31-180-410038
E-Mail: info@pakor.nl
Internet: www.pakor.nl

TECHNISCHE INFORMATIE/TECHNICAL INFORMATION

PAKOR-PLINTMORTEL VC

KENMERKEN

- **Zeer goed verwerkbaar**
- **Goede mechanische eigenschappen**
- **Laag soortelijk gewicht**
- **Krimprij**
- **Snel belastbaar**
- **Universeel toepasbaar**
- **Betongrijs**

TOEPASSING

De PAKOR-Plintmortel VC is een eenvoudig verwerkbaar mortel opgebouwd uit fijne vulstoffen en specifiek voor het opzetten van plinten en holplinten in situaties dat de plint afgewerkt dient te worden met een relatief dunne vloer- of wandcoating.

SAMENSTELLING

Een oplosmiddelvrij 2 componenten plintmortel op basis van gemodificeerde epoxyharsen

EIGENSCHAPPEN

- | | | |
|--------------------------|----------------------------|--|
| • soortelijk gewicht | ca.1,05 | kg/liter |
| • standaardkleuren | | betongrijs |
| • slijtvastheid | | gemiddeld |
| • Buigtreksterkte | ca. 20 N/mm ² | bij 20 °C |
| • Druksterkte | ca. 45 N/mm ² | bij 20 °C |
| • E-Modulus | ca. 7500 N/mm ² | |
| • bestandheid | | goede allround chemische bestandheid |
| • hechting | | uitstekend op de meeste schone en droge bouwmaterialen, voorzien van PAKOR-Hechtlaag |
| • belastbaar | | na 12 uur belastbaar bij 20 °C |
| • chemisch belastbaar | | na 7 dagen bij 20 °C |
| • Thermische bestandheid | | 40-50 °C (droog) en kortstondig 60°C (droog) (*) |

(*) LET OP: Deze waarden wijken af in het geval van een gelijktijdige chemisch belasting.

ONDERGROND- VOORBEHANDELING (BETON)

De ondergrond dient schoon en droog te zijn. Vet, vuil, stof, cementschui, verf etc. grondig verwijderen door (stofvrij) stralen, borstelen of schuren. Gaten en scheuren vooraf repareren met PAKOR-REPARATIEMORTEL. Cementgebonden ondergronden dienen minimaal 28 dagen oud te zijn. Het restvochtpercentage in de beton mag maximaal 4% zijn.

Voor een goede aanhechting van de mortel is het van belang dat de ondergrond voldoende druksterkte kent (25 N/mm²) en een minimale aanhechtsterkte heeft van 1,5 N/mm².

VERWERKING

Voeg B-Component (verharder) toe aan de A-Component (hars) en meng gedurende 3 minuten tot een homogeen grijs mengsel is verkregen. Hierna overgooien in een schone emmer en nogmaals mengen gedurende 1 minuut, zodat volledige menging van het product wordt verkregen. Hou bij het mengen het toerental op ca. 400 tpm.

De gemengde massa is hierna goed verwerkbaar met een (holplint)spaan, fles, troffel of voegspijker. De plintmortel dient nat in nat in de PAKOR-Hechtlaag (*) verwerkt te worden. Indien gebruik gemaakt wordt van hulpbekistingen dienen deze voorzien te worden van PAKOR-Lossingslak of Lossingstape.

Voordat de mortel is doorgedroogd dient deze volledig onder het gewenste profiel afgewerkt te worden. Nabewerking van de doorgedroogde massa is alleen mogelijk middels slijpen en/of schaven met diamantgereedschap.

(*) Op vochtige ondergronden gebruik maken van de PAKOR-Hechtlaag VO



Touwslagerstraat 13 – 2984 AW Ridderkerk
Postbus 424 -2980 AK Ridderkerk
Tel: +31-180-410888
Fax: +31-180-410038
E-Mail: info@pakor.nl
Internet: www.pakor.nl

TECHNISCHE INFORMATIE/TECHNICAL INFORMATION

PAKOR-PLINTMORTEL VC

Bescherming gedurende doorharding:

Na de applicatie dient de mortel door te harden gedurende een periode van 16 uur bij een temperatuur van minimaal 10 °C. In deze periode dient de plint beschermd te blijven tegen iedere vorm van mechanische belasting alsmede vocht. Lagere temperaturen kunnen deze doorhardingsperiode verlengen. Doorhardingstemperaturen onder de 5 °C zijn niet toegestaan.

Verwerkingstijden

Temperatuur	Tijd
+10 °C	50 minuten
+20 °C	40 minuten
+30°C	20 minuten

Indien wordt geconstateerd dat het materiaal in de emmer een viscositeitsverandering ondergaat dient men de verwerking van deze unit te staken om te voorkomen dat een onacceptabel eindresultaat wordt verkregen.

Verpakking:

Units van 5 en 10 kg.

Kleur + uiterlijk:

Component A	Betongrijs (pasteus)
Component B	Transparant geelachtig (vloeistof)

Houdbaarheid:

Component A	24 maanden
Component B	24 maanden

In gesloten verpakking, droog opgeslagen tussen de +5 °C en +30°C

PRODUKTGEGEVENS

REINIGING GEREEDSCHAP

Gereedschap kan worden gereinigd met PAKOR-Reinigingsmiddel A zolang het product nog niet is doorgehard.

VERBRUIK

Voor een standaard plint van 10 cm hoog en 6 mm dik dient rekening gehouden te worden met een verbruik van ca. 0,7-0,8 kg/m¹. Voor een holplint van 10 cm hoog en met een straal van r=30mm dient rekening gehouden te worden met een verbruik van ca. 1,2 kg/m¹.

Alle verbruiken zijn theoretisch. Het uiteindelijke verbruik is sterk afhankelijk van de ruwheid van de ondervloer

WACHTTIJDEN

Indien de PAKOR-Reparatiemortel overlaagd moet worden met een coating en/of ander systeem dient vooraf bepaald te worden of compatibiliteit tussen de systemen gewaarborgd is. Voor overlaging met epoxy- en/of polyurethaanhars gebonden systemen kan rekening worden gehouden met navolgende overlagingstijden.

Temperatuur	Minimaal	Maximaal
+10	16 uur	36 uur
+20	12 uur	24 uur
+30	8 uur	16 uur



Touwslagerstraat 13 – 2984 AW Ridderkerk
Postbus 424 -2980 AK Ridderkerk
Tel: +31-180-410888
Fax: +31-180-410038
E-Mail: info@pakor.nl
Internet: www.pakor.nl

TECHNISCHE INFORMATIE/TECHNICAL INFORMATION

PAKOR-PLINTMORTEL VC

Indien de wachttijden worden overschreden dient het oppervlak wederom licht opgeruwd te worden en dient een laag hechtlaag aangebracht te worden op de reparatiemortel. Uiteraard dient ook de mortel vrij te zijn van vet, vuil, stof etc

Chemische belasting:

M.b.t. de chemische belastbaarheid is ons advies het systeem ca. 7 dagen te laten doorharden voor deze te belasten.

VOORZORGEN

Vermijd contact met de huid door gebruik van handschoenen en/ of beschermende crèmes. Bij gebruik van PAKOR-REINIGINGSMIDDEL A als reiniger: **vermijd open vuur** tijdens de verwerking en zorg altijd voor een **goede ventilatie**.

VERWERKINGSCONDITIES

Ondergrond temperatuur	Minimaal 10°C, maximaal + 30°C (*)
Luchttemperatuur	Minimaal 10°C, maximaal + 30°C (*)

(*) Bij afwijkende temperaturen is het raadzaam om contact op te nemen met een van onze adviseurs. Deze zal u dan informeren over de mogelijkheden.

Relatieve luchtvochtigheid	Maximaal 80% R.L.V.
----------------------------	---------------------

Dauwpunt	De lucht- en ondergrondtemperatuur dient minimaal 3°C hoger te zijn dan de dauwpunt temperatuur om het risico van condensvorming op het oppervlak te voorkomen.
----------	---

Ondergrond vochtgehalte	Het restvochtpercentage in de beton mag maximaal 4% bedragen gemeten middels de calcium carbid methode op een diepte van 20 mm onder het betonoppervlak. Verder dient het oppervlak volledig droog te zijn.
-------------------------	---

CE MARKERING

De geharmoniseerde Europese standaard EN 13 813 „Troffelvloeren en gietvloeren - Gietmassa's - Eigenschappen en vereisten“ specificeert vereisten voor gietmassa's voor binnen gebruik van vloerconstructies. Structurele gietvloeren of coatings, bijvoorbeeld diegene die bijdragen aan het draagvermogen van de constructie, zijn uitgesloten van deze standaard. Zowel kunstharsvloeren als cementgebonden gietvloeren vallen onder deze specificatie. Ze moeten CE-gelabeld zijn per Annex ZA. 3, Tabel ZA. 1.1 of 1.5 en 3.3 en voldoen aan de vereisten van het gegeven mandaat van de Construction Products Directive (89/106).

TRANSPORT EN VEILIGHEID

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en afvoer van chemische producten, dient de gebruiker het meest recente productveiligheidsinformatieblad te raadplegen, betreffende de fysieke, ecologische, toxicologische en andere veiligheid gerelateerde gegevens.

KENNISGEVING

Alle leveringen geschieden onder de algemene voorwaarden van PAKOR-Bouwspecialiteiten BV (PBS). PBS aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor het beoogde gebruik van het geleverde materiaal en eventueel gegeven advies.