



Touwslagerstraat 13 – 2984 AW Ridderkerk
Postbus 424 -2980 AK Ridderkerk
Tel: +31-180-410888
Fax: +31-180-410038
E-Mail: info@pakor.nl
Internet: www.pakor.nl

TECHNISCHE INFORMATIE/TECHNICAL INFORMATION

PAKOR-Troffelvloer 412

KENMERKEN

- **zeer slijtvast**
- **stuifvrij**
- **antislip**
- **mechanisch sterk**
- **Verregaande chemische bestandheid**
- **vloeistofdicht**
- **goed verwerkbaar**

TOEPASSING

De PAKOR-Troffelvloer 412 wordt toegepast als **slijtvaste, vloeistofdichte, hoog chemisch resistente en mechanisch sterke vloerafwerking**. Door de optimale vulgraad is de troffelvloer goed verwerkbaar en bij uitstek geschikt in situaties waar de vloer zwaar mechanisch wordt belast eventueel in combinatie met een verregaande chemische belasting. De vloer zal in gebruiksfase door UV licht verkleuren. De technische eigenschappen blijven echter gewaarborgd.

SAMENSTELLING

Een oplosmiddelvrij 3 componenten troffelvloer op basis van gemodificeerde hoogwaardige epoxyharsen in combinatie met een specifiek ontwikkelde troffelpoeder.

EIGENSCHAPPEN

- soortelijk gewicht ca. 2,0 kg/liter
- standaardkleuren Naturel
- slijtvastheid Uitstekend
- Buigtreksterkte ca. 30 N/mm² bij 20 °C
- Druksterkte ca. 90 N/mm² bij 20 °C
- hechting uitstekend op de meeste schone en droge bouwmaterialen, voorzien van PAKOR-Hechtlaag. Breuk in beton
- belastbaar na 24 uur beloopbaar bij 20 °C
- chemisch belastbaar na 7 dagen bij 20 °C
- Thermische bestandheid 50°C (droog) en kortstondig 80°C (droog)

ONDERGROND- VOORBEHANDELING (BETON)

De ondergrond dient schoon en droog te zijn. Vet, vuil, stof, cementschors, verf etc. grondig verwijderen door (stofvrij) stralen, borstelen of schuren. Gaten en scheuren vooraf repareren met PAKOR-REPARATIEMORTEL. Cementgebonden ondergronden dienen minimaal 28 dagen oud te zijn. Het restvochtpercentage in de beton mag maximaal 4% zijn.

Voor een goede aanhechting van de troffelvloer is het van belang dat de ondergrond voldoende druksterkte kent (25 N/mm²) en een minimale aanhechtsterkte heeft van 1,5 N/mm². Zand en cementdekvloeren dienen een minimale kwaliteit te hebben overeenkomstig Cw16 voor woningbouwprojecten, Cw20 voor kantoorgebouwen Cw25 voor industriële afwerkingslagen

VERWERKING

Het aanbrengen van de PAKOR-Troffelvloer 412 dient te geschieden nat in nat in de PAKOR-Hechtlaag 412. De vloer dient aangebracht te worden in een minimale laagdikte van 5 mm en in een maximale laagdikte van ca. 25 mm. Grotere laagdikten houdt in dat de verdichting van de mortel aanzienlijk moeilijker zal zijn en de afwerkingsgraad minder wordt (spaanlagen)

Applicatie:

Voeg A-Component (hars) toe aan de B-Component (verharder) en meng gedurende 1 minuut tot een homogeen mengsel is verkregen. Voeg hierna geleidelijk de C-Component (vulstof) toe en meng 3-4 minuten tot een volledig homogeen mengsel is verkregen. (aanbevolen mengapparatuur is de Collomatic XM2 of 3). Goed opletten of geen ongemengd materiaal op de bodem van de kuip aanwezig is. Zo nodig overgooien in een schone mengkuip en nogmaals mengen gedurende 1 minuut, zodat volledige menging van het product wordt verkregen. Hou bij het mengen het toerental op ca. 400 tpm.



Touwslagerstraat 13 – 2984 AW Ridderkerk
Postbus 424 -2980 AK Ridderkerk
Tel: +31-180-410888
Fax: +31-180-410038
E-Mail: info@pakor.nl
Internet: www.pakor.nl

TECHNISCHE INFORMATIE/TECHNICAL INFORMATION

PAKOR-Troffelvloer 412

De gemengde massa is hierna goed verwerkbaar met een spaan en/of troffel.

De mortel dient zoals reeds omschreven nat in nat in de PAKOR-Hechtlaag 412 verwerkt te worden. Indien gebruik gemaakt wordt van hulpbekistingen dienen deze voorzien te worden van PAKOR-Lossingslak of Lossingstape. Voordat de mortel is doorgehard dient deze volledig onder het gewenste profiel afgewerkt te worden. Nabewerking van de doorgeharde massa is alleen mogelijk middels slijpen en/of schaven met diamantgereedschap.

Bescherming gedurende doorharding:

Na de applicatie dient de vloer door te harden gedurende een periode van 16 uur bij een temperatuur van minimaal 10 °C. In deze periode dient de vloer beschermd te blijven tegen iedere vorm van mechanische belasting alsmede vocht. Lagere temperaturen kunnen deze doorhardingsperiode verlengen. Doorhardingstemperaturen onder de 5 °C zijn niet toegestaan. Ter indicatie kan rekening gehouden worden met navolgende doorhardingstijden:

Temperatuur	Beloopbaar	Belastbaar
+10 °C	16 uur	7 dagen
+20 °C	12 uur	7 dagen
+30 °C	8 uur	7 dagen

Verwerkingstijden

Temperatuur	Tijd
+10 °C	50-60 minuten
+20 °C	30-40 minuten
+ 30°C	15-20 minuten

Indien wordt geconstateerd dat het materiaal in de emmer een viscositeitsverandering ondergaat dient men de verwerking van deze unit te staken om te voorkomen dat een onacceptabel eindresultaat wordt verkregen.

Indien in een buitensituatie wordt gewerkt dient rekening gehouden te worden met luchtinsluitingen bij een porierijke ondergrond. Deze kunnen tot blaasvorming leiden. Poreuze ondergronden dienen vooraf voorzien te worden van een laag PAKOR-Hechtlaag 412 en het is verstandig om directe zoninstraling te voorkomen resp. tot een minimum te beperken.

Optimalisering:

Ons advies is om na applicatie de vloer te voorzien van een verzegellaag PAKOR-Underlayment SL412 in combinatie met een laag PAKOR-Coating 412. Hiermee wordt een optimale vloeistofdichtheid bereikt en zal een langdurige bescherming van de constructie tegen chemicaliën bereikt worden.

Na het aanbrengen van de vloer zullen spaan- of vlinderslagen zichtbaar zijn. De vloer zal in gebruiksfase een natuurlijke mattering ondergaan waarbij dit effect minder zal opvallen.

Verpakking:

Units 28,5, 57 en 114 kg

Verhouding A:B = 2:1

Verhouding (A+B):C = 1:7.15

PRODUKTGEGEVENS

Touwslagerstraat 13 – 2984 AW Ridderkerk
Postbus 424 -2980 AK Ridderkerk
Tel: +31-180-410888
Fax: +31-180-410038
E-Mail: info@pakor.nl
Internet: www.pakor.nl

TECHNISCHE INFORMATIE/TECHNICAL INFORMATION

PAKOR-Troffelvloer 412

De A, B en C component worden geleverd in de juiste verhouding voor
De C-Component wordt geleverd in gesloten zakken van 25 kg.

Kleur:

Component A	Transparant/geelachtig - vloeistof
Component B	Transparant/geelbruinachtig - vloeistof
Component C	Natuurlijk - poeder

Houdbaarheid:

Component A+B+C	24 maanden
-----------------	------------

In gesloten verpakking, droog opgeslagen tussen de +5 °C en +30°C

REINIGING GEREEDSCHAP

Gereedschap kan worden gereinigd met PAKOR-Reinigingsmiddel A zolang het product nog niet is doorgedroogd.

VERBRUIK

Ca. 2,0 kg/m²/mm laagdikte. De standaard opbouw van het systeem is:

Beton: Ondergrondbehandeling
1^e laag PAKOR-Hechtlaag 412, verbruik ca. 0,3 g/m²
2^e laag PAKOR-Troffelvloer 412, verbruik ca. 2,0 kg/m²/mm resp. 10 kg/m² bij een laagdikte van 5 mm.
Eventuele verzegeling
3^e laag PAKOR-Underlayment 412, verbruik ca. 0,5-1 kg/m²
4^e laag PAKOR-Coating 412AS, verbruik ca. 0,2 kg/m² (AS = Antislip)

Alle verbruiken zijn theoretisch. Het uiteindelijke verbruik is sterk afhankelijk van de ruwheid of porositeit van de ondervloer.

WACHTTIJDEN

Applicatie PAKOR-Troffelvloer 412 op PAKOR-Hechtlaag 412 (Indien niet nat in nat wordt gewerkt)

Temperatuur	Minimaal	maximaal
+10	16 uur	32 uur
+20	12 uur	24 uur
+30	8 uur	24 uur

Applicatie Underlayment 412 op PAKOR-Troffelvloer 412

Temperatuur	Minimaal	maximaal
+10	16 uur	32 uur
+20	12 uur	24 uur
+30	8 uur	24 uur

Applicatie Coating 412AS op PAKOR-Underlayment 412

Temperatuur	Minimaal	maximaal
+10	16 uur	32 uur
+20	12 uur	24 uur
+30	8 uur	24 uur

Indien de maximale wachttijd is overschreden dient contact opgenomen te worden met een van onze adviseurs. Het overschrijden van de maximale wachttijd kan leiden tot aanhechtingsproblemen.



Touwslagerstraat 13 – 2984 AW Ridderkerk
Postbus 424 - 2980 AK Ridderkerk
Tel: +31-180-410888
Fax: +31-180-410038
E-Mail: info@pakor.nl
Internet: www.pakor.nl

TECHNISCHE INFORMATIE/TECHNICAL INFORMATION

PAKOR-Troffelvloer 412

Al de genoemde wachttijden zijn benaderingen en kunnen worden beïnvloed door de omgevingscondities.

Indien de verwachting is dat de overlagingstijd zal worden overschreden kan de hechtlaag worden ingezand met vuurgedroogd zand 0.4-0.8 mm. De overlagingstijd is dan 5 dagen. Wel dient gewerkt te worden op een schone, vetvrije en droge ondergrond.

Chemische belasting:

M.b.t. de chemische belastbaarheid is ons advies het systeem ca. 7 dagen te laten doorharden voor deze te belasten.

VOORZORGEN

Vermijd contact met de huid door gebruik van handschoenen en/ of beschermende crèmes. Bij gebruik van PAKOR-REINIGINGSMIDDEL A als reiniger: **vermijd open vuur** tijdens de verwerking en zorg altijd voor een **goede ventilatie**.

VERWERKINGSCONDITIES

Ondergrond temperatuur	Minimaal 10°C, maximaal + 30°C (*)
Luchttemperatuur	Minimaal 10°C, maximaal + 30°C (*)

(*) Bij afwijkende temperaturen is het raadzaam om contact op te nemen met een van onze adviseurs. Deze zal u dan informeren over de mogelijkheden.

Relatieve luchtvochtigheid	Maximaal 80% R.L.V.
----------------------------	---------------------

Dauwpunt	De lucht- en ondergrondtemperatuur dient minimaal 3°C hoger te zijn dan de dauwpunt temperatuur om het risico van condensvorming op het oppervlak te voorkomen.
----------	---

Ondergrond vochtgehalte	Het restvochtpercentage in de beton mag maximaal 4% bedragen gemeten middels de calcium carbide methode op een diepte van 20 mm onder het betonoppervlak. Verder dient het oppervlak volledig droog te zijn.
-------------------------	--

CE MARKERING

De geharmoniseerde Europese standaard EN 13 813 „Troffelvloeren en gietvloeren - Gietmassa's - Eigenschappen en vereisten“ specificeert vereisten voor gietmassa's voor binnen gebruik van vloerconstructies. Structurele gietvloeren of coatings, bijvoorbeeld diegene die bijdragen aan het draagvermogen van de constructie, zijn uitgesloten van deze standaard. Zowel kunstharstvloeren als cementgebonden gietvloeren vallen onder deze specificatie. Ze moeten CE-gelabeld zijn per Annex ZA. 3, Tabel ZA. 1.1 of 1.5 en 3.3 en voldoen aan de vereisten van het gegeven mandaat van de Construction Products Directive (89/106).

TRANSPORT EN VEILIGHEID

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en afvoer van chemische producten, dient de gebruiker het meest recente productveiligheidsinformatieblad te raadplegen, betreffende de fysieke, ecologische, toxicologische en andere veiligheid gerelateerde gegevens.

KENNISGEVING

Alle leveringen geschieden onder de algemene voorwaarden van PAKOR-Bouwspecialiteiten BV (PBS). PBS aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor het beoogde gebruik van het geleverde materiaal en eventueel gegeven advies.