

Touwslagerstraat 13 – 2984 AW Ridderkerk  
Postbus 424 -2980 AK Ridderkerk  
Tel: +31-180-410888  
Fax: +31-180-410038  
E-Mail: [info@pakor.nl](mailto:info@pakor.nl)  
Internet: [www.pakor.nl](http://www.pakor.nl)

**TECHNISCHE INFORMATIE/TECHNICAL INFORMATION**

**PAKOR-Injectiehars RWS**

**KENMERKEN**

- **Zeer laag viskeus**
- **Vochtongevoelig**
- **Goede aanhechting op vele ondergronden**
- **Uitstekende penetratie**
- **oplosmiddelvrij**
- **Krimpvrij**
- **Uitstekende mechanische eigenschappen**

**TOEPASSING**

PAKOR-Injectiehars RWS is specifiek ontwikkeld voor het injecteren van W10U-I, W9U-I voegprofielen en injectieslangen als het INFILTRA-STOP profiel. Tevens is de PAKOR-Injectiehars RWS uitstekend geschikt voor het injecteren van (haar)scheuren in beton alsmede het vullen van holle ruimten onder stalen voetplaten.

**SAMENSTELLING**

Oplosmiddelvrij, ongevuld tweecomponenten product op basis van zeer laag viskeuze gemodificeerde epoxyharsen.

**EIGENSCHAPPEN**

- |                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| • Soortelijk gewicht    | ca. 1,02 kg/liter                    |
| • Standaardkleuren      | Transparant                          |
| • Druksterkte           | ca. 100 N/mm <sup>2</sup>            |
| • Buigtreksterkte       | ca. 90 N/mm <sup>2</sup>             |
| • Treksterkte           | ca. 60 N/mm <sup>2</sup>             |
| • Hechting              | > 1,5 N/mm op droog en vochtig beton |
| • Potlife               | ca. 25-30 minuten bij 23 °C          |
| • Belastbaar            | na 24 uur. Na 7 dagen vol belastbaar |
| • Viscositeit (23°C)    | ca. 75 mPas bij 20 °C (*)            |
| • Vaste stofgehalte     | >99%                                 |
| • E-Modulus             | ca. 2700 N/mm <sup>2</sup>           |
| • Heat Distortion Temp. | Ca. 40 °C (Martens)                  |

(\*) Viscositeit ontwikkeling:

Temperatuur (°C)	Viscositeit (mPas)
5	170
10	130
15	95
20	75
25	40

**ONDERGROND-  
VOORBEHANDELING (BETON)**

De ondergrond dient schoon te zijn. Vet, vuil, stof en andere onthechtende factoren dienen zo goed mogelijk verwijderd te zijn. Te vullen holten en/of scheuren dienen vooraf zo goed als mogelijk schoon geblazen te worden met gecompriëerde lucht.

**VERWERKING**

Beide componenten zeer grondig mengen in juiste verhouding m.b.v. mechanische mengapparatuur. Zorg hierbij dat een menger met een laag toerental wordt gebruik om luchtinsluitingen tot een minimum te beperken. (300-400 tpm). Kleine hoeveelheden tot 1 kg kunnen desgewenst handmatig worden gemengd. Gemengd dient te worden tot een homogene structuur wordt bereikt. Het materiaal moet egaal transparant, zonder slierten, zijn. Hiertoe dient minimaal 3 minuten zorgvuldig gemengd te worden. Hierna overgooien in een schoon blik en nog 1 minuut namengen. Gemengd materiaal kan hierna met een eenvoudige handinjectiepomp of elektrische pomp in het te vullen kanaal, ruimte of scheur worden geperst. Injectie van scheuren is mogelijk vanaf een scheurbreedte >0,05 mm.

Hou bij het injecteren zorgvuldig de injectiedruk en injectietijd in de gaten zoals deze door de fabrikant van het voegprofiel of injectiekanaal is voorgeschreven.

De in deze datasheet vermelde gegevens zijn gebaseerd op jarenlange ervaring en naar beste geweten samengesteld. Aangezien het uiteindelijke resultaat echter mede bepaald wordt door factoren die buiten onze beoordeling vallen, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor op grond van deze datasheet vervaardigd werk.

The information given in this datasheet is based on our extensive experience and composed to our best knowledge. As the final results are influenced also by facts which are not under our control we cannot accept any responsibility for work carried out according to these data.



Touwslagerstraat 13 – 2984 AW Ridderkerk  
Postbus 424 -2980 AK Ridderkerk  
Tel: +31-180-410888  
Fax: +31-180-410038  
E-Mail: [info@pakor.nl](mailto:info@pakor.nl)  
Internet: [www.pakor.nl](http://www.pakor.nl)

**TECHNISCHE INFORMATIE/TECHNICAL INFORMATION**

**PAKOR-Injectiehars RWS**

**PRODUKTGEGEVENS**

Zorg bij het injecteren dat de injectieapparatuur tijdig schoongemaakt wordt. Doorgehard materiaal laat zich niet verwijderen uit de pomp. Indien bij het injecteren dan ook vastgesteld wordt dat het materiaal begint te geleren dient de pomp direct gespoeld te worden met PAKOR-Reinigingsmiddel WA.

**Verpakking:**

Units 0,5 kg, 1 kg, 2,5 kg, 5 kg en 10 kg. Afwijkende verpakkingen op aanvraag.

**Kleur:**

Component A	Transparant (wit/geel)
Component B	Transparant (bruin)

**Mengverhouding:**

Component A	100 gewichtsdel
Component B	30 gewichtsdel

Het geniet de voorkeur om gehele verpakkingen aan te maken. Indien gewenst kunnen kleinere hoeveelheden worden aangemaakt. Hiertoe dienen zowel de A als B component zorgvuldig afgewogen te worden in bovengenoemde verhoudingen.

**Houdbaarheid:**

Component A	24 maanden
Component B	24 maanden

In gesloten verpakking, droog opgeslagen tussen de +5 °C en +30°C

**REINIGING GEREEDSCHAP**

Gereedschap kan worden gereinigd met PAKOR-REINIGINGSMIDDEL A, zolang de massa nog niet is doorgehard. Zorg hierbij voor voldoende ventilatie. Voor het reinigen van de pomp dient gebruik gemaakt te worden van PAKOR-Reinigingsmiddel WA.

**VERBRUIK**

Verbruiken zijn sterk afhankelijk van het injectiekanaal, scheurbreedte resp. holte die geïnjecteerd resp. gevuld moet worden. Belangrijk is dat bij het injecteren gewerkt wordt op de correcte wijze, zodat vulling van het kanaal, scheur resp. van de holle ruimte een feit is. Lekkages van injectiehars dienen voorkomen te worden door vooraf grindnesten of openstaande scheuren af te dichten met Aqua-Plug of PAKOR-PE Sealer.

Voor het uitvoeren van injectiewerken is een injectiehandboek bij PAKOR Bouwspecialiteiten verkrijgbaar. Hierin staat duidelijk omschreven hoe te injecteren voor het beste resultaat. Ook kan het handboek worden gedownload op de site [www.pakor.nl](http://www.pakor.nl).

**VOORZORGEN**

Vermijd contact met de huid door gebruik van handschoenen en/ of beschermende crèmes. Zie hiervoor ook de veiligheidsbladen van het product.

**VERWERKINGSCONDITIES**

Ondergrond temperatuur	Minimaal 8°C, maximaal + 35°C (*)
Luchttemperatuur	Minimaal 8°C, maximaal + 35°C (*)

(\*) Bij afwijkende temperaturen is het raadzaam om contact op te nemen met een van onze adviseurs. Deze zal u dan informeren over de mogelijkheden.

Touwslagerstraat 13 – 2984 AW Ridderkerk  
Postbus 424 -2980 AK Ridderkerk  
Tel: +31-180-410888  
Fax: +31-180-410038  
E-Mail: [info@pakor.nl](mailto:info@pakor.nl)  
Internet: [www.pakor.nl](http://www.pakor.nl)

**TECHNISCHE INFORMATIE/TECHNICAL INFORMATION**

**PAKOR-Injectiehars RWS**

De potlife van 200 gram materiaal is ca. 30 minuten bij een temperatuur van 20 °C. Lagere temperaturen zullen leiden tot een langere potlife en hogere viscositeit. Hogere temperaturen zullen daarentegen leiden tot een kortere potlife en lagere viscositeit.

Het aanmaken van grotere hoeveelheden dan genoemde 200 gram zal tevens kunnen leiden tot een kortere potlife

**OPMERKINGEN**

Alle gegevens zijn gebaseerd op testen uitgevoerd in het laboratorium. Condities en afwijkende situaties op het werk kunnen ertoe leiden dat andere gegevens worden verkregen.

**TRANSPORT EN VEILIGHEID**

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en afvoer van chemische producten, dient de gebruiker het meest recente productveiligheidsinformatieblad te raadplegen, betreffende de fysieke, ecologische, toxicologische en andere veiligheid gerelateerde gegevens.

**KENNISGEVING**

Alle leveringen geschieden onder de algemene voorwaarden van PAKOR-Bouwspecialiteiten BV (PBS). PBS aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor het beoogde gebruik van het geleverde materiaal en eventueel gegeven advies.